

BLYFRI LODDETIN PRODUKT-DATABLAD



Beskrivelse	Legering	SnZn 801 (Sn91Zn9)	ISO 9453
	Tykkelse	12mm	
	Længde	330mm	
	Densitet (20°)	~ 7,22g / cm ³	
	Smelteinterval	~ 199 - 210°C	

Levering	Handy værktøjskasse (6 bundter med 5 stænger)	5,25 kg / værktøjskasse	
	Kasse med 100 stænger	17,5 kg / kasse	

Anvendelse	Til lodning for holdbare og vandtætte metal-sammenføjninger. Loddetinnen er blyfri, men har stadig de gode egenskaber som en blyholdig loddetin. Er lodningen udført korrekt, er dens styrke lige så god som RHEINZINK materialet.
-------------------	---

Loddetin, blyfri

Enhed	Tykkelse mm	Længde mm	Vægt kg/stang	Vægt kg/bundt	Vægt kg/enhed	Vare nr.	VVS nr.
Handy værktøjskasse	12	330	0,175	0,875	5,25	9800260	289177030
Kasse	12	330	0,175	-	17,50	9800269	289177100



Produktbeskrivelse

RHEINZINK loddetin anvendes til udførelse af sikre og stabile sammenføjninger af metaller.

Den er blyfri og er derfor sikker at arbejde med. Den udvikler ingen sundhedsskadelige bly-dampe under arbejdet.

Grundet det høje indhold af tin, har RHEINZINK blyfri loddetin også et lavt smeltepunkt.