

RHEINZINK Temablad

BLI 01/13

Blindfals

Alle materialer "arbejder" og ændrer længde under påvirkning af de omgivende temperaturer. Når zinkbeklædninger monteres skal der derfor jf. RHEINZINK Falseteknik – Planlægning & Anvendelse altid tages højde for zinkens temperaturbetingede længdeændringer.

Blindfals

Blindfalsen anbefales kun anvendt til inddækninger på max. 300 mm i højden. Dette skyldes, at blindfalsen ikke i større grad tager højde for zinkens temperaturbetingede længdeændringer. Anvendes blindfalsen ved større inddækninger vil der derfor være risiko for unødvendig flimmer i zinkoverfladen og decideret udbuling af zinken – især på varme dage.

Derudover anbefales det, at blindfalsen monteres, så der ikke er risiko for vandopsamling i blindfalsen – det vil sige at blindfalsen skal monteres enten lodret eller diagonalt. Ved vandopsamling i blindfalsen vil der være risiko for isdannelse i blindfalsen i vinterperioden, der på sigt vil kunne "åbne" blindfalsen, samt risiko for tæring af zinken.

Ved større zinkinddækninger anbefales altid anvendelse af en stående fals som samlingsmetode.