

# RHEINZINK Temablad

MAT 06/10

## **Materialetykkelse på tagrender og tilbehør**

I DS/EN 612 beskrives mindstekrav til materialetykkelse på tagrender og nedløb. For tagrende størrelse 333 kræves en minimum materialetykkelse på 0,7mm.

Hos RHEINZINK tilbyder vi også denne tagrende størrelse i 0,8mm. Dette skyldes, at man ved en materialetykkelse på 0,8mm opnår en højere stabilitet i selve renderen, hvilket kan være at foretrække, især i snerige områder.

Tilbehør såsom geringer, endebunde, tudstykker m.m. anses som værende sekundære produkter, hvor øget stabilitet ikke er nødvendig, og derfor fremstilles disse udelukkende i materialetykkelse 0,7mm.

Det skal pointeres, at der ikke er tale om en kvalitetsforringelse af et tagrendesystem, selvom tilbehørsdele monteres i 0,7mm og selve tagrenden i 0,8mm. Dette skyldes primært, at tagrenden er udsat for større erosion end tilbehørsdelen på grund af vandets højere hastighed i tagrenden. Man får blot en øget stabilitet i tagrenden.